ADILISTO MORTERO DE TALOCHADO

Mortero de estuco de bajo espesor predosificado seco.

PAREX CHILE

Descripción

Adilisto Mortero de Talochado, corresponde a una línea de mezclas predosificadas para realizar revoques de bajo espesor en exteriores e interiores, sobre soportes rígidos como albañilerías y muros de hormigón y otros como bloques de hormigón celular. Dada su granulometría, este producto entrega una terminación muy fina (a grano perdido) pudiéndose aplicar en rasgos y bardas y en general en todo tipo de estucos que admita un bajo espesor. Recomendado para exteriores debido a su alta impermeabilidad.
Adilisto Mortero de Talochado se compone de áridos finos de granulometría controlada y constante, cemento, aditivos y fibra cuyas funciones son evitar la deshidratación prematura del mortero, mejorar su trabajabilidad, volumen estable, alta adherencia y limitar la retracción para minimizar la formación de fisuras.

Aplicación

Se utiliza en espesores máximos de 10 mm, en forma gradual, sin necesidad de proyectar el material con plana, sólo mediante el uso de llana o talocha, ofreciendo ventajas comparativas en el costo debido a su fácil aplicación, disminución de las pérdidas, fácil manejo de material y calidad uniforme. Adilisto Mortero de Talochado se aplica con movimientos verticales ascendentes. Se debe ejercer presión con la herramienta de forma de asegurar adherencia del producto al soporte. Aplicar en 2 capas hasta llegar al espesor indicado. Eventualmente se puede colocar una regla de albañilería sobre el paño, detectar aquellas zonas defectuosas y repasar con Adilisto Mortero de Talochado

Dosificación

Se recomienda entre 7,5 +/- 0,5 litros de agua por saco de 45 kg. Hasta alcanzar la consistencia deseada.

Modo de empleo



1

Mezcla en Betonera (trompo mecánico): Incorpore al equipo un 60 % del total del agua de amasado, luego agregue Adilisto Mortero de Talochado y revolviendo continuamente, incorpore el agua de amasado faltante. Mezcle hasta lograr una pasta homogénea.

2

Mezcla Manual:
En una superficie limpia y plana vierta Adilisto Mortero de Talochado dejando una cavidad al centro para verter parte del agua de amasado. Revuelva minuciosamente con pala. Agregue el agua faltante y termine de revolver hasta que la mezcla esté homogénea y trabajable.

La superficie de aplicación debe estar limpia, eliminar polvo y restos adheridos como lechadas de hormigón, etc. En general el soporte debe estar libre de cualquier suciedad o película que impida una buena adherencia. En soportes de hormigón, debe asegurarse una adherencia mecánica (puntereo) o por medio de un promotor de Adherencia (Adibond). Es aconsejable tratar el sustrato (quemar con una solución de ácido muriático y agua y lavar inmediatamente con agua potable). El soporte debe humedecerse de manera que la superficie no absorba el agua de amasado de la mezcla.
Es necesario la protección de los paños estucados con un curado constante de por lo menos 7 días. Se debe considerar que durante períodos de baja temperatura el fraguado de las mezclas cementicias es más lento. No se debe aditivar el producto con acelerantes ni con otros materiales para apurar el fraguado del mismo. Se deben proteger los estucos recién terminados, principalmente de la acción del viento y el sol. Proteger con mallas de ser necesario.

Datos Técnicos

Forma y color	polvo gris y áridos secos
Tamaño máximo	2,8 mm (NCh 163)
Rendimiento aproximado	27 lt / saco 45 kg 45 kg / 2,5 m2 con e=10 mm
Densidad húmeda	1,80 +/- 0,05 kg / lt
Resistencia a 28 días	70 kg / cm2
Adherencia a 28 días	5 kg / cm2
Retentividad de agua	grado 1(> 70% Nch 2259)
Envase	sacos de 45 kg
Duración	6 meses en envase original

Precauciones

- No mezclar Adilisto Mortero de Talochado con otros materiales.
- En tiempos de bajas temperaturas promedio, el fraguado de las mezclas cementicias se puede retardar.
- No Adicionar más agua de la dosis indicada.
- Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad evitando el contacto con la piel y los ojos.

Almacenamiento

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase cerrado antes de su uso.
- No apilar más de 12 sacos de altura.

IMPORTANTE

Las recomendaciones y resultados descritos en esta ficha, son en base a ensayos de laboratorio y a nuestra mejor experiencia. Esto basado en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por tanto, de su exclusiva responsabilidad.